

Hammerite Direct sur Rouille est spécialement formulée pour une application sans primaire. La technologie DUALTECH (enrichie en cire) apporte une imperméabilité parfaite et garantit une protection renforcée contre la rouille, pour un métal plus durable plus longtemps.

- ✓ Application directe sur rouille
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Protection pendant 8 ans contre la rouille
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Imperméable
- ✓ Excellente résistance aux intempéries

Étape 1 - Préparation des supports



- Poncer les surfaces lisses, éliminer les écailles importantes de peinture ou de rouille avec une brosse métallique.
- La surface doit être propre, sèche et dégraissée (nettoyer avec un produit type acétone si besoin).
- Faire un test d'application d'Hammerite Direct sur Rouille sur les surfaces déjà peintes puis attendre 1 heure. Sans réaction, continuer le travail.
- En cas de réaction anormale, décaper la peinture avant d'appliquer Hammerite Direct sur Rouille.
- Sur les surfaces nues en zinc, en aluminium ou galvanisées, appliquer le Primaire spécial métaux non ferreux Hammerite avant d'appliquer Hammerite Direct sur Rouille.

Étape 3 - Nettoyage et stockage



- Après usage, enlever l'excès de peinture des pinceaux et rouleaux puis nettoyer avec Hammerite Diluant et Nettoyant pinceaux.
- Protéger le pot de peinture du gel, ne pas exposer directement au soleil.

Étape 2 - Application



- Appliquer par une température entre 8°C et 25°C.
- Mélanger doucement avant application (pas énergiquement).

Application au pinceau :

- Ne pas diluer. Sur une ancienne peinture en bon état, 1 couche devrait suffire.
- Sur du métal rouillé, 2 couches seront nécessaires.
- Assurez-vous que tous les angles sont bien recouverts.

Application au pistolet :

- Diluer avec 15% de Hammerite Diluant et Nettoyant pinceaux.
- Appliquer 4 fines couches. Attendre 1 heure entre chaque couche.
- Se référer aux instructions du fabricant de pistolet pour les données de sécurité.

RENDMENT
8 à 10m²

SEC AU TOUCHER
1 à 2 HEURES

RECROUVABLE
4 HEURES



Attention. Contient du (de la) : naphta lourd (pétrole), hydrocarb. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Tenir au frais. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales. Contient du (de la) : 2-butanone-oxyde. Peut produire une réaction allergique. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. AII) : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 499 g/l COV.

Renseignements de sécurité : Tél. + 33 (0)3 44 31 39 39
Fiche de données de sécurité : www.quickbits.com
Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. - Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex
Tél. + 33 (0)3 44 64 91 00