

156,5

3,2

70,75

3,3

70,75

3,3

186

NOIR



# HAUTE RÉSISTANCE

NOIR



## TOITURE BUTYL

**RÉSISTE À L'IMMERSION,  
AUX INTEMPÉRIES  
ET AUX U.V.**


**Rubson®**


### HAUTE RÉSISTANCE


**LES + PRODUITS**

- Mastic butyl
- Excellente résistance aux intempéries et aux U.V. Étanchéité rapide et permanente, même en immersion continue
- Utilisable sur des surfaces circulables

**MISE EN ŒUVRE**
**TOITURES**

Jointes et fissures, raccords et réparations sur toitures (fibre-ciment), tôle, feutre bitumeux, terrasses, shingle et gouttières en zinc ou en PVC

| SÉCHAGE                  | CONSOMMATION                     | CONSERVATION                                |
|--------------------------|----------------------------------|---|
| 1<br>heure<br>en surface | 48<br>heures au cœur<br>du joint | 15 mètres de joint<br>de 5mm<br>de diamètre |
|                          |                                  | 18<br>mois<br>avant ouverture               |
|                          |                                  | 3<br>mois<br>après ouverture                |



Le support doit être propre, dégraissé et dépoussiéré. (a) Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité. (b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant. (c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec. Ne peut être peint.

**DONNÉES DE SÉCURITÉ**


Contient butyl acetate, naphtha, hydrotreat. lourd, <0,1% Benzene. Attention. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymds.henkel.com>

(1) La garantie concerne uniquement le produit et non les supports. Elle ne s'applique pas si les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il ne sera procédé qu'au remplacement du produit, toute garantie autre que légale étant exclue.



IDH : 1917179 CC : 1917230



3 178041 307956

**La Qualité (Henkel)**

Service Conseil Rubson - Henkel France  
161 rue de Sully - 92100 Boulogne-Billancourt

Service consommateurs :

N°Cristal 09 69 32 09 30  
APPEL NON SURTAXÉ

[www.rubson.com](http://www.rubson.com)

280ml e

Distance to bottom 14 mm

IDH : 1917179