

156,5

3,2

70,75

3,3

70,75

3,3

186

BLANC



# ACRYLIQUE



## MUR INTÉRIEUR

### FISSURES & FINITIONS

SE PEINT  
SANS RETRAIT AU SÉCHAGE



## Rubson®



# ACRYLIQUE



### LES + PRODUITS

- Mastic acrylique
- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux: béton, bois, plâtre, ciment, aluminium, PVC...
- Élasticité supérieure longue durée - Peut être peint après séchage avec tous types de peinture ou crépi (faire des essais au préalable)

### MISE EN ŒUVRE

#### MURS INTÉRIEURS

Fissures murales, joints entre maçonnerie et menuiserie (portes, fenêtres...), raccordement pour tous types de supports intérieurs comme extérieurs

SÉCHAGE		CONSOMMATION	CONSERVATION	
1	48	15 mètres de joint de 5mm de diamètre	18	2
heure en surface	heures au cœur du joint		mois avant ouverture	mois après ouverture

Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépourssiéré. [a] Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité. [b] Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant. [c] Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

### DONNÉES DE SÉCURITÉ

Contient un mélange d'3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-méthyl-, mixt. with 2-méthyl-3(2H)-isothiazolone. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymds.henkel.com>

<sup>(1)</sup>Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

<sup>(2)</sup>La garantie concerne uniquement le produit et non les supports. Elle ne s'applique pas si les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il ne sera procédé qu'au remplacement du produit, toute garantie autre que légale étant exclue.



CE  
1213

Henkel AG & Co. KGaA  
14  
DoP-01040  
EN 15651-1 : 2012  
F-EXT-INT  
Essential characteristics: see declaration of performance.

280ml e

La Qualité (Henkel)

Service Conseil Rubson - Henkel France  
161 rue de Sully - 92100 Boulogne-Billancourt

Service consommateurs :

N°Cristal 09 69 32 09 30

[www.rubson.com](http://www.rubson.com)

APPEL NON SURTAXE



Distance to bottom 14 mm