

NOTICE DE POSE

OPÉRATION	CONSEILS
Opérations préliminaires et premiers conseils	Lire attentivement les précautions d'emploi indiquées sur l'emballage
	Vérifier que la fourniture corresponde bien au carrelage commandé. Contrôler la tonalité et le calibre des carreaux et vérifier que ceux-ci ne présentent pas de défauts.
	Vérifier que le support de pose soit parfaitement sec, plan et propre.
Pose et mortiers-colles	Utiliser des mortiers-colles pour carreaux en grès cérame des meilleurs producteurs.
	Pour déterminer le mortier-colle le plus adapté à la pose, il faut nécessairement prendre en considération les facteurs suivants : type et format des carreaux, destination d'usage (intérieur ou extérieur, murs ou sols), conditions climatiques au moment de la pose, délai pour la mise en circulation du sol. Pour obtenir d'autres informations, s'adresser aux producteurs de mortiers-colles.
	Pour la classification des mortiers-colles, consulter la norme européenne EN 12004.
Joint et jointoiment	La pose des carreaux doit nécessairement prévoir la réalisation d'un joint (c'est-à-dire l'espace entre deux carreaux placés côté à côté) minimum. La pose de carrelage sans joint est déconseillée. << Ceramiche di Frassinoro >> décline toute responsabilité pour toutes les surfaces revêtues en utilisant cette technique.
	Il est conseillé de réaliser un joint d'une largeur de 4 mm minimum pour la pose d'un carrelage non rectifié et de 2 mm minimum de largeur pour la pose d'un carrelage rectifié.
	Pour le choix du type de mortier de jointoiment le plus approprié, il est nécessaire de prendre en compte le type d'environnement dans lequel celui-ci sera mis en oeuvre. Pour la classification des mortiers de jointoiment, se référer à la norme européenne EN 13888. Pour obtenir d'autres informations, s'adresser aux
Nettoyage de fin de chantier	Pour le nettoyage de fin de chantier, voir chapitre << Fiche d'entretien >>