

FR. Colle miroir à base de polymères hybrides. La colle MP Glass ne contient aucun solvant. elle n'attaque pas le tain des miroirs. Collage tous types de miroirs sur tous types de supports. Fiche de sécurité disponible pour les professionnels. **Mode d'emploi :** les surfaces doivent être propres, dépolissées et dégraissées. Déposer au dos du miroir à coller un cordon ou des plots de colle. Appliquez immédiatement et maintenez quelques secondes en appuyant fortement. Pour les miroirs lourds, soutenez avec un étai ou tout autre objet pendant 12 à 24 heures. Si possible faire un essai au préalable. Conservation 15 mois dans un endroit frais et sec.

EN. Hybrid polymer mirror glue. MP Glass mirror glue does not contain any solvent. Does not damage silvering of mirrors. Glue all types of mirrors on to all types of surfaces. Safety data sheet available for professional user on request. As far as possible to make a trial before using. Storage 15 months in a cool dry place. **Fitting instructions :** make sure all surfaces are clean, dust-free and without any fat. Apply the glue at the back of the mirror in lines or blocks. Join immediately the materials and press firmly a few seconds after application. For heavy mirrors, use props to support during 12 to 24 hours. If possible, test first. Storage 15 months in a cool, dry place.

IT. Colla per specchi a base di polimeri ibridi. L'adesivo MP Glass non contiene solventi. Non aggredisce la lamina di stagno degli specchi. Incollaggio di tutti i tipi di specchi su qualsiasi tipo di supporto Scheda dati di sicurezza disponibile per i professionisti.

Istruzioni per l'uso: le superfici devono essere pulite, spolverate e perfettamente sgrassate. Posizionare una cordoncino o punti di colla sul retro dello specchio da incollare. Applicare immediatamente e tenere premuto per alcuni secondi esercitando una forte pressione. Per specchi pesanti, supportare con un puntello o un altro oggetto per 12-24 ore. Se possibile, eseguire un test preventivo. Si conserva per 15 mesi in luogo fresco e asciutto.

DE. Spiegelkleber auf der Basis von Hybridpolymeren. MP Glass enthält keine Lösungsmittel und greift das Glas von Spiegeln nicht an. Aufkleben aller Arten von Spiegeln auf alle Arten von Trägern. Sicherheitsdatenblatt für Fachleute verfügbar.

Gebrauchsanweisung: Die Oberflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Legen Sie eine Schnur oder Klebblöcke auf die Rückseite des zu klebenden Spiegels. Sofort anbringen und einige Sekunden lang mit starkem Druck halten. Bei schweren Spiegeln 12 bis 24 Stunden lang mit einer Stütze oder einem anderen Gegenstand unterstützen. Wenn möglich, vorher testen. An einem kühlen, trockenen Ort 15 Monate haltbar.

NL. Spiegellijm op basis van hybride polymeren. De lijm MP Glass bevat geen oplosmiddelen. Hij tast het glas van de spiegels niet aan. Voor het verlijmen van alle soorten spiegels op alle soorten dragers. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar voor professionals. **Gebruiksaanwijzing:** oppervlakken moeten schoon, vrij van stof en ontvet zijn. Plaats een doorgaande lijn of stippen lijm aan op de achterkant van de te verlijmen spiegel. Breng onmiddellijk aan en houd een paar seconden vast met sterke druk. Voor zware spiegels ondersteunt u gedurende 12 tot 24 uur met een stuk of ander object. Test indien mogelijk eerst. Houdbaarheid 15 maanden op een koele, droge plaats.

FR. Contient N-(3-(triméthoxysilyl)propyl) éthylènediamine, dilaurate de dibutylétain, contient produit de réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl) sébacate et méthyl(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl) sébacate. Peut produire une réaction allergique. EUH212: Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière. EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.


EN. Contains N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylenediamine, dibutyltin dilaurate. Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. May produce an allergic reaction. EUH212: Attention! Hazardous respirable dust may be formed during use. Do not breathe this dust. EUH210: Safety data sheet available on request.

IT. Contiene N-(3-(trimetossilil) propil) etilendiamina, dibutilstagno dilaurato, contiene il prodotto di reazione tra bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato e metile 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato. Può provocare una reazione allergica. EUH212: Attenzione! Durante l'uso può formarsi polvere respirabile pericolosa. Non respirare questa polvere. EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

DE. Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Dibutylzinnlaurat, enthält das Reaktionsprodukt von Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebacat. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. EUH212: Achtung! Während des Gebrauchs kann sich gefährlicher einatembare Staub bilden. Atme diesen Staub nicht ein. EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

NL. Bevat N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethyleendiamine, dibutyltindilauraat, bevat reactieproduct tussen bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebaacaat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebaacaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH212: Let op! Tijdens gebruik kan gevaarlijk inadembaar stof worden gevormd. Adem dit stof niet in. EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

92BVF526.5B




MADE IN FRANCE
MPGlass - 26 rue Berjon - 69009 Lyon
tél.: +33 (0)4 72 18 75 60 fax : +33 (0)4 72 18 75 65
www.mpglass.fr - contact@mpglass.fr



**Colle miroir
sans solvant**

**Mirror glue
solvent free**



**Colla per specchi
Non contiene solvente**

**Spiegelkleber
Lösungsmittelfrei**

**Spiegellijm
Zonder oplosmiddelen**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

300 ml