

# SIKADHER

Additif pour l'adhérence et l'imperméabilité des mortiers et bétons.

---

## Présentation

Le SIKADHER est une dispersion aqueuse de résine synthétique qui se présente sous la forme d'un liquide laiteux.

Il s'ajoute directement au mortier sans eau.

---

## Caractères généraux

Le SIKADHER :

- améliore fortement l'adhérence du mortier sur tout support : béton, pierre, brique, métaux ferreux,
- rend le mortier plastique et facile à mettre en œuvre,
- augmente les résistances mécaniques,
- diminue les risques de fissuration,
- améliore l'imperméabilisation,
- améliore la dureté de surface,
- réduit l'usure et le poussierage.

Le SIKADHER est adapté pour la confection des mortiers destinés à être en milieu humide ou en immersion.

Le SIKADHER est compatible avec tous les ciments, la chaux et le plâtre.

---

## Domaines d'utilisation

### Enduits et chapes

- Couche d'accrochage des enduits et chapes de ciment.
- Enduits imperméables pour réservoirs et piscines d'eau douce et d'eau de mer.
- Chapes à haute résistance à l'usure : sous-sol, garage, buanderie, atelier.

### Jointoiment

Joints de maçonnerie durables et imperméables.

### Ragréages et réparations

Réparations de nez de marches, nez de balcons, appuis de fenêtre, poteaux, poutres ...

### Collages et durcissement des plâtres

Réalisation de plâtres durs et imperméables.

---

## Caractéristiques physiques

- Densité : 1 environ.
- pH : 9 environ.

---

## Conditionnement

Bidons de 2 litres et de 5 litres.

---

## Stockage - Conservation

SIKADHER se conserve 1 an stocké à l'abri du gel et des chaleurs excessives.

## Consommation

- En couche d'accrochage : 0,25 l/m<sup>2</sup> et mm d'épaisseur.
- En mortier : 1,2 l/m<sup>2</sup> et cm d'épaisseur.

## Mode d'emploi

- Température minimale d'application : + 5°C.
- Température maximale d'application : + 35°C.

### Préparation des supports

Ils seront sains, propres et débarrassés des parties non adhérentes. Ils seront largement imbibés d'eau mais non ruisselants.

### Mise en œuvre

Gâcher à la truelle ou à la bétonnière avec sable et ciment dans les proportions suivantes en fonction du domaine d'application :

DOMAINES D'APPLICATION	Quantité de ciment	Quantité de sable	Ajouter SIKADHER jusqu'à consistance	Mode d'application
<b>Réparation</b> • Nez de balcons • Nez de marches • Appuis de fenêtres • Poteaux, poutres, etc	1 volume	2 volumes	plastique	truelle
<b>Collage de carrelages</b>	1 volume	2 volumes	crémeuse	taloche crantée
<b>Sols</b> • Couche d'accrochage • Couche de finition	1 volume 1 volume	1 volume 2 volumes	crémeuse ferme	balai-brosse taloche
<b>Scellements</b>	1 volume	2 volumes	ferme	truelle
<b>Murs</b> • Couche d'accrochage • Corps d'enduit • Finition	1 volume 1 volume 1 volume	1 volume 2,5 volumes 3 volumes	crémeuse ferme ferme	truelle truelle taloche

Protéger le mortier du vent et du soleil après sa mise en œuvre.

### Nettoyage des outils

Nettoyage des outils à l'eau avant durcissement.

## Précautions

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas de projection rincer abondamment avec de l'eau.

Consulter la fiche de données de sécurité accessibles sur Minitel 3613, code SIKASECUR (service gratuit).

Produit réservé à un usage strictement professionnel.  
«Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile».

**S i k a F r a n c e S . A .**  
**Direction Activité Construction**  
 84, rue Edouard Vaillant - BP 104  
 9 3 3 5 1 L E B O U R G E T C e d e x  
 Tél.: 01 49 92 80 00 - Fax : 01 49 92 80 21

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale

contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»