COLLE CARREAUX DE PLATRE



ADHERENCE RENFORCÉE

SÉCHAGE RAPIDE

TEMPS DE PRISE 1 h 30

QUALITE PROFESSIONNELLE GARANTIE

FABRIQUE EN FRANCE

CE

EN 12860

3585501013775

FACILIS®

LA TECHNOLOGIE SEMIN

POIDS NET	CONSOMMATION*
5 KG	2,4 à 5 m²

CE

05

FACILIS COLLE CARREAUX DE PLATRE

Société SEMIN
1a, rue de la Gare - 57920 Kédange-sur-Canner
Tél. 03 82 83 53 57

EN 12860 : décembre 2001

Liant colle à base de plâtre pour cloisons en carreaux de plâtre

Réaction au feu : A1
Emission Substances dangereuses : PND
DoP N°: 3585501013416
Disponible sur www.semin.com

3585501013775

COLLE CARREAUX DE PLATRE

3585501013775

DOSAGE | PREPARATION | OUTIL | NETTOYAGE | UTILISATION



DÉFINITION TECHNIQUE.
Colle en poudre pour le montage des cloisons en carreaux de plâtre. Permet également le blocage des carreaux en partie supérieure des cloisons.

COMPOSITION ET ASPECT.
Plâtre composé de matières premières naturelles, carbonate de calcium(marbre broyé) et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Temps de prise : 1 h 30.

REVÊTEMENTS.
Tous types de produits à l'exception des produits à base de ciment.

STOCKAGE.
9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

Conserver hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5° et 30° C.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencée à durcir.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.
Les carreaux de plâtre doivent être secs et dépoussiérés.

CONSOMMATION*.
Elle dépend de l'épaisseur des carreaux :

- Pour des carreaux de 5 cm d'épaisseur, la consommation est de 1 kg/m².
- Pour des carreaux de 7 cm d'épaisseur, la consommation est de 1,4 kg/m².
- Pour des carreaux de 10 cm d'épaisseur, la consommation est de 2 kg/m².

TEMPS DE SÉCHAGE.
4 à 5 heures en fonction des conditions ambiantes.

APPLICATION.
La pose du premier rang se fait en encollant le bord et le fond des mortaises venant sur le sol et en partie verticale.

Les joints entre carreaux ne doivent pas dépasser 3 mm d'épaisseur.

Le deuxième rang se fera de la même manière, à joints décalés, avant que la colle ait commencé à durcir.

Ceci est important pour permettre l'alignement de la cloison. Laisser sécher avant de commencer le troisième rang.

PRÉPARATION.
Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant manuellement ou mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

Laisser reposer la pâte 5 minutes avant emploi.

Environ 2,6 à 2,8 litres d'eau par sac de 5 kg.

1 volume d'eau + 2 volumes de poudre.

EMB 57358

3585501013775

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ | A | B | C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UTILISATION 1 h 30

SECHAGE 5 h

FACILIS®

LA TECHNOLOGIE SEMIN

POIDS NET	CONSOMMATION*
5 KG	2,4 à 5 m²

Bleu 293 C - Jaune 116 C - Rouge 485